

Speedex putty

Definition

Speedex putty ist eine Dentalabformmasse auf Silikonbasis.

Materialtyp

Polysiloxan, kondensationsvernetzendes Silikon-Elastomer, hochviskose Knetmasse.

Basis: hellgrau

Universal Aktivator (separat): grün

- ISO 4823, Type 0, putty consistency

Anwendungsgebiete

- Erstabformung in der Korrekturabformtechnik
- Abformmasse für die Überabformung in der Doppelmischartformtechnik
- Abformmasse für die Überabformung in der Kupferringtechnik
- Abformungen für Studienmodelle, Orthodontiemodelle, Schlüssel, Schutzisolation der Zähne bei der Protheseneinbettung

Abbindezeit – Normaldosierung



Gegenanzeigen

Bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine bekannt.

Neben- und Wechselwirkungen

Polysiloxane weisen eine sehr gute biologische Verträglichkeit auf. Bis jetzt sind keine schädlichen Neben- und Wechselwirkungen bei Patienten und Praxispersonal bekannt. Abformstoffe sind indikationsgemäß dazu bestimmt, im Mund des Patienten zur Aushärtung zu gelangen. Die Verweildauer im Munde ist auf maximal die doppelte Aushärtezeit zu beschränken. Trotz grosser Reissfestigkeit ist darauf zu achten, dass keine Materialreste in Interdentalräumen oder im Sulcus zurückbleiben. Stark untersichgehende Stellen sind unter Umständen vorsichtig auszublocken.

Im Falle eines Kontaktes des Katalysators mit den Augen, diese mit viel Wasser ausspülen und den Augenarzt aufsuchen.

Löffel

Konfektionierte starre Löffel. Für eine einwandfreie Haftung empfehlen wir alle Löffel mit einer dünnen Schicht Coltène® Adhesive zu bestreichen.

Dosierung



Speedex putty mit dem Messlöffel dosieren (Überschuss abstreifen). Dosierte Menge auf der Hand ausbreiten. Pro verwendeten Messlöffel Base den Löffelrand einmal eindrücken.



Pro Kreisdurchmesser eine Stranglänge Universal Aktivator dosieren.

Tube nach Gebrauch sofort schliessen!

Über- und Unterdosierung möglich:

Durch Über- und Unterdosierung des Universal Aktivators kann die Aushärtezeit beeinflusst werden.

Abbindezeit – 20% Aktivator Überdosierung



Auch bei minimaler Aushärtezeit steht eine ausreichende Verarbeitungszeit zur Verfügung.

Mischen



Material falten und mit den Fingerspitzen energisch durchkneten, bis ein einheitlicher Farbtönen erreicht ist, jedoch mindestens während 30 s. Bei Verwendung mechanischer Mischgeräte die Anweisungen des Herstellers beachten.

Abformung

Bei der Abformung Löffel kurz (2–3 s) andrücken, anschliessend bis zur vollständigen Aushärtung in situ halten. Materialrückstände benötigen zur Aushärtung bei Raumtemperatur wesentlich mehr Zeit. Prüfen Sie deshalb die Aushärtung der Abformung vor dem Entfernen aus dem Mund immer intraoral. Intensives Kneten, hohe Temperaturen oder **Überdosierung des Universal Aktivators beschleunigen** die Aushärtung; tiefe Temperaturen und **Unterdosierung des Universal Aktivators verlangsamen** die Aushärtung.

Wichtig: Um eine einwandfreie Verbindung mit der Korrekturmasse zu gewährleisten, muss die Erstabformung vor der weiteren Verwendung sorgfältig gereinigt und getrocknet werden.

Bei der Verwendung von Wasserstoffperoxyd als Desinfektionsmittel muss, um Blasenbildung zu vermeiden, gründlich mit lauwarmem Wasser gespült werden.

Desinfektion

Die Abformung soll nach der Entnahme aus dem Mund unter fliessendem Wasser abgespült werden. Eine anschliessende Desinfektion mit in der Dentalpraxis üblichen Desinfektionsmitteln (gemäß Herstelleranweisung) beeinflussen weder Oberfläche noch Dimension. Akrylat-Löffel sind gegen Wasseraufnahme zu schützen.

Modellherstellung

Der ideale Zeitpunkt liegt zwischen 30 min und 72 Std. nach der Abformung. Ein kurzes Auswaschen der Abformung mit Spülmittel und gründliches Nachspülen mit klarem lauwarmem Wasser reduziert die Oberflächenspannung und erleichtert das Ausgiessen. Es können alle normengerechten Dentalmodellmaterialien (z.B. Fujirock Gips, Hard Rock Gips), verwendet werden.

Galvanisation

Die Abformungen können mit den üblichen Kupfer- und Silberbädern galvanisiert werden.

Löffelreinigung

Ausgehärtetes Material kann mit einem stumpfen Instrument entfernt werden. Durch Einlegen in handelsübliche Universal-Lösungsmittel oder Leichtbenzin löst sich das Coltène® Adhesive auf. Lösungsmittel sollten nur in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Löffel wie üblich reinigen und desinfizieren.

Haltbarkeit und Lagerung

Speedex putty erfüllt den vorgesehenen Zweck mindestens bis zum Verfalldatum, das auf den Behältnissen aufgeführt ist, bei gut verschlossenen Dosen, 15–23 °C / 59–73 °F und 50 % relativer Feuchte. Abformungen sind bei normaler Zimmertemperatur aufzubewahren. Hitze und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Markierung

Das Verfalldatum und die Chargen Nummer LOT sind auf den Behältnissen ersichtlich.

Technische Daten nach ISO 4823:2000

Die Messungen wurden bei 23 °C / 73°F Raumtemperatur und 50 % relativer Feuchte ausgeführt.

Mischzeit:

0:30 min

Mundverweildauer:

3:00 min

Herausgabe dieser Gebrauchsinformation

04-2014

Abgabe nur an Zahnärzte und zahntechnische Labors oder in deren Auftrag.

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com



Speedex putty

Definition

Speedex putty is a silicone-based impression material for use in dentistry.

Material type

Polysiloxane, condensation-type silicone elastomer, high viscosity putty material.

Base: light grey

Universal activator (separate): green

- ISO 4823, Type 0, putty consistency

Indications

- Primary impression in the putty-wash impression technique
- Tray material for the simultaneous mixing technique
- Tray material for the copperband impression technique
- Impressions for study models, orthodontic models, matrices, protective insulation of teeth during flasking of the denture

Setting time - normal dosage



Contra-indications

Provided that the product is used as directed, there are no known contra-indications.

Side effects / Interactions

Polysiloxanes have very good biological compatibility and up to now no harmful reactions or secondary effects on patients and/or dental personnel are known. Impression materials are intended to set in the mouth of the patient, however, they should remain in the mouth not more than twice the setting time. Although they have reasonably high tear strength, care should be taken that no portion of the impression material remains in the interdental spaces or in the sulcus. Undercuts should, in certain instances, be blocked out before taking the impression.

In case of contact of the catalyst with the eyes, wash out with plenty of water and then consult the ophthalmologist.

Trays

Rigid stock trays. For perfect adhesion, we recommend to apply a thin layer of Coltène® Adhesive to all trays.

Dosage



Dose Speedex putty with measuring-scoop (scrape off surplus). Spread out the dosed amount in the palm of hand.



For each scoop base press the scoop-rim once into the mass. Dose one strand-length of universal activator per circle-diameter.

Close tube of universal activator immediately after use!

Over- and under dosage:

By over- and underdosing the universal activator setting time can be accelerated or slowed down.

Setting time - Overdosage 20% more universal activator



Even if you chose the shortest setting time, there will be enough working time to apply the material correctly and seat the tray.

Mixing



Fold material with fingertips and knead vigorously until an absolutely uniform color is attained, but for at least 30 s. When using mechanical mixing devices, observe the instructions of the manufacturer.

Impression

Insert the tray and press it into position (2–3 s). Hold it without pressure until material is set. Material residue needs considerably more time to set at room temperature. You should therefore check intraorally if the material is set before removing from the mouth. Intensive kneading, high temperatures or **overdosage of the universal activator speed up** the setting; low temperatures and **underdosage of the universal activator slow down** the setting.

Important: In order to guarantee good cohesion with the wash material, the primary impression must be carefully cleaned and dried before further use.

If H₂O₂ hydrogen peroxide is used for disinfection, it is recommended to thoroughly rinse with luke-warm water afterwards in order to avoid bubble formation.

Disinfection

The impression should be rinsed under (cold) running tap water after removal from the mouth. After rinsing, disinfection with a suitable commercial dental disinfectant solution will not affect the impression surface or dimensions. Acrylic trays should be protected against water absorption.

Manufacture of models

The ideal time is between 30 min and 72 hours after taking the impression. The surface tension will be reduced and pouring will be facilitated if the impression is briefly washed out with a detergent and rinsed thoroughly in luke-warm clear water afterwards. All industry-standard dental stone model materials (i.e. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone) can be used.

Electro plating

Compatible with all commercially available copper plating and silver plating baths.

Cleaning of trays

The impression can be removed with a blunt instrument. Soaking in a universal commercial solvent or light petrol will dissolve the Coltène® Adhesive. These solvents should only be used in a well ventilated area. The trays can be cleaned and disinfected as usual.

Shelf life and storage

Speedex putty fulfills the intended purpose at least until the expiry date, which is displayed on the containers, in well sealed containers at temperatures 15–23 °C / 59–73 °F and 50 % relative air humidity. Impressions should be stored at normal room temperature, avoid exposure to heat and sun.

Marking

The expiry date and LOT number are shown on the package and cartridge.

Technical data ISO 4823:2000

Measurements are based on 23 °C / 73 °F room temperature and 50 % relative humidity.

Mixing time :

0:30 min

Oral setting time:

3:00 min

Instructions for use date

04-2014

Only supplied to dentists and dental laboratories or upon their instructions.

Caution

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

For MSDS see
www.coltene.com



Speedex putty

Définition

Speedex putty est un matériau d'empreinte dentaire en silicium.

Matériau

Polysiloxane élastomère silicium réticulant par condensation.

Matériau de haute viscosité

Base: Gris clair

Activateur universel (séparé): Vert

- ISO 4823, Type 0, putty consistency

Indications

- Première empreinte de Wash technique
- Matériau du porte empreinte du double mélange
- Matériau du porte empreinte dans la technique de la bague de cuivre
- Empreinte pour modèles d'études, modèles d'orthodontie, isolation

Temps de prise - dosage normal



Contre-indications

Pas de contre-indication connue si le produit est utilisé conformément à son mode d'emploi.

Effets secondaires / Interactions

Les polysiloxanes sont parfaitement biocompatibles. A ce jour, aucun effet secondaire ou réaction grave n'a été signalé pour le patient ou le personnel soignant. Les matériaux d'empreinte sont conçus pour une utilisation intra-orale. Ils ne doivent cependant pas rester en bouche plus du double du temps de prise intra-orale. Malgré leur bonne résistance à l'arrachement, il convient de vérifier qu'il ne reste pas de résidus dans les espaces interdentaires ou le sulcus. Dans certains cas, il peut être recommandé de combler les contre-dépouilles avant l'empreinte. **En cas de contact de l'activateur avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un ophtalmologiste.**

Porte empreinte

Utiliser un porte-empreinte rigide. Pour une rétention optimale, nous conseillons d'enduire tout le porte empreinte d'une fine couche d'adhésif Coltène® Adhésive.

Dosage



Prélever une cuillère doseuse de Putty. Araser le surplus. Retirer la quantité de produit de la cuillère et aplatissez-la dans la paume de la main.



Imprimer une forme de cuillère (côté ouvert) dans cette masse, puis sortir une longueur d'activateur correspondant au diamètre de la cuillère. Recommencer cette opération autant de fois qu'il y a de cuillères de base. **Refermer le tube d'activateur universel immédiatement après usage.**

Sur- ou sous-dosage

En sur- ou sous-dosant la quantité d'activateur, il est possible d'accélérer ou ralentir la vitesse de prise du silicium.

Temps de prise - Sur-dosage, 20% d'activateur en plus



Même si vous choisissez ce temps de prise rapide, vous disposez d'un temps de travail suffisant pour mettre en place le matériau dans le porte-empreinte et l'insérer en bouche.

Mé lange



Malaxer vigoureusement le matériau du bout des doigts pendant au moins 30 s jusqu'à l'obtention d'une teinte parfaitement uniforme.

Empreinte

Insérer le porte-empreinte en bouche jusqu'à la position optimale. Le maintenir sans appuyer jusqu'au durcissement. Le temps de prise des matériaux résiduels à température ambiante est plus long. Avant de retirer l'empreinte de la bouche, il convient donc de vérifier intra-oralement le bon durcissement du matériau. Un mélange intensif, des températures élevées ou un sur-dosage de l'activateur universel accélèrent le durcissement. A l'inverse, des températures basses ou un sous-dosage le ralentissent.

Important: En Wash technique, afin de garantir une bonne liaison entre les haute et basse viscosités de l'empreinte, l'empreinte primaire doit être nettoyée et séchée avant le rebassage. Si l'on emploie de l'eau oxygénée comme désinfectant, rincer soigneusement à l'eau tiède pour éviter la formation de bulles.

Désinfection

L'empreinte doit être rincée à l'eau courante (froide) après désinsertion. Après rinçage, la décontamination à l'aide d'une solution désinfectante du commerce n'altère pas l'état de surface et la précision dimensionnelle de l'empreinte. Les porte-empreintes en acrylique doivent être protégés contre l'absorption d'eau.

Fabrication de modèles

Il est conseillé de couler l'empreinte entre les 30 min et 72 heures qui suivent son durcissement. Grâce à son exceptionnelle stabilité dimensionnelle, les empreintes au Speedex peuvent être coulées jusqu'à 7-10 jours après leur durcissement. La tension superficielle sera réduite et la coulée facilitée, si l'empreinte est rapidement lavée par un détergent puis rincée à l'eau tiède. Tous les plâtres dentaires de qualité industrielle pour la réalisation des modèles (par exemple Fujirock, Hard Rock) peuvent être utilisés.

Galvanisation

Le matériau d'empreinte peut-être galvanisé avec les bains de cuivre et d'argent habituels.

Nettoyage du porte-empreinte

Le matériau durci se retire avec un instrument épingle. Coltène® Adhésive se dissout dans un dissolvant universel d'usage courant ou avec de l'essence minérale légère. N'utiliser les produits dissolvants que dans des pièces bien aérées. Nettoyer et désinfecter le porte empreinte de façon habituelle.

Durée de conservation et stockage

Les qualités du Speedex sont garanties jusqu'à sa date de péremption indiquée sur l'emballage si le produit est correctement conservé dans un récipient clos à une température comprise entre 15-23 °C / 59-73 °F et un degré d'humidité relative de 50 %. Conserver les empreintes à température ambiante. Eviter l'exposition à la chaleur et aux rayons du soleil.

Marquage

La date de péremption et le numéro de LOT sont clairement indiqués sur les recipients.

Caractéristiques techniques ISO 4823:2000

Les mesures sont faites à une température ambiante de 23 °C / 73 °F, humidité relative 50 %.

Temps de mélange: 0:30 min

Temps de prise: 3:00 min

Première publication de ce mode d'emploi

04-2014

A ne livrer qu'aux dentistes ou aux prothésistes dentaires, ou selon leur instruction.

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com



Speedex putty

Definición

Speedex putty es un material de impresión con una base de silicona.

Tipo de material

Polisiloxano, silicona elastómero de condensación, arcilla plástica de alta viscosidad.

Base: gris claro

Activador Universal (separado): verde

- ISO 4823, Type 0, putty consistency

Campo de aplicación

- Primera impresión en la técnica de moldeo de corrección.
- Pasta de impresión en la técnica de moldeo de doble mezcla.
- Pasta de impresión en la técnica de moldeo de anillo de cobre.
- Impresiones para los modelos de estudio, modelos de ortodoncia, llaves, aislamiento de apoyo de los dientes en los que se colocarán prótesis.

Tiempo de fraguado - dosificación normal



Contraindicaciones

No se conocen contraindicaciones siempre y cuando se sigan las instrucciones del fabricante.

Efectos secundarios e interacciones

Los polisiloxanos presentan una tolerancia biológica muy buena. Hasta ahora no se conocen ningún tipo de efectos secundarios o interacciones ni en los pacientes ni en el personal sanitario. La substancia de moldeo se determina según las indicaciones con el fin de conseguir el endurecimiento en la boca del paciente. El tiempo de permanencia en la boca se limita como máximo al doble del tiempo de endurecimiento. No obstante obsérvese la resistencia a la rotura debido a la permanencia de restos de material en el sulcus gingival o en el espacio interdental.

En el caso de que el catalizador entrara en contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y acuda al especialista.

Cubeta

Cubetas rígidas confeccionadas. Para una sujeción inmejorable le recomendamos que unte la cubeta con una capa fina de adhesivo Coltène®.

Dosificación



Dosifique el Speedex putty con la cuchara dosificadora (retirar el exceso). Eche la cantidad dosificada en la mano. Apriete el borde de la cuchara medidora para que se rellene la base de la misma.

Dosifique una línea de Activador Universal para determinar el diámetro del círculo.

Cierre el tubo inmediatamente después de su uso.

Possibilidad de exceso o defecto en la dosificación



En el caso de exceso o defecto en la dosificación del Activador Universal puede variar el tiempo de endurecimiento.

Tiempo de fraguado - Exceso de dosificación 20% mas del Activador Universal



Incluso en el caso de un tiempo mínimo de endurecimiento, tendrá tiempo suficiente para su preparación.

Mezclado



Mezcle el material amasándolo energicamente con las puntas de los dedos hasta que obtenga un color uniforme, unos 30 s aproximadamente. En el caso de usar una máquina mezcladora siga las instrucciones del fabricante.

Moldeo

Empuje con la cubeta de impresión durante 2-3 s ciñendo hasta que fragüe el material. El exceso de material necesita para su endurecimiento a una temperatura ambiente más tiempo. Por lo tanto compruebe el fraguado de la impresión antes de retirar la cubeta de la boca siempre intraoral. El exceso de dosificación del Activador Universal, altas temperaturas o un amasado intenso aceleran el endurecimiento; por el contrario un defecto en la dosificación del Activador Universal o unas bajas temperaturas pueden alargar el proceso de endurecimiento.

Importante: Para garantizar una unión perfecta con la pasta de pruebas, es necesario que limpie y seque cuidadosamente la primera impresión antes de posteriores aplicaciones. En la aplicación de peróxido de hidrógeno como medio de desinfección, para evitar la formación de burbujas de aire, aclare con abundante agua templada.

Desinfección

La impresión deberá enjuagarse bajo el chorro de agua (fria) una vez se haya retirado ésta de la boca. Despues del enjuague, realizando la desinfección con una adecuada solución dental desinfectante, esto no afecta a la superficie ni a las dimensiones. Las cubetas acrílicas deberán protegerse contra la absorción de agua.

Fabricación del modelo

El momento ideal está entre los 30 min y las 72 horas tras haber sido tomada la impresión. Limpie la impresión con cualquier detergente y aclárela a fondo con agua templada y limpia. Esto reducirá la tensión de la superficie y facilitará el vaciado. Se pueden utilizar todos los materiales standard dentales comercializados (p.ejem. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone).

Galvanización

Las impresiones se pueden galvanizar con un baño de plata o cobre.

Limpieza de la cubeta

El material endurecido se puede retirar con un instrumento sin filo. Metiendo la cubeta en cualquier solución universal disponible en los comercios o en bencina ligera, el adhesivo de Coltène® se disolverá. Dichas soluciones deben aplicarse en habitaciones bien ventiladas. Limpie la cubeta tal y como lo hace habitualmente y desinféctela.

Almacenamiento y conservación

Speedex putty mantiene sus propiedades inalteradas hasta la fecha de caducidad, que viene indicada en el envase, siempre y cuando se conserve con el bote bien cerrado a una temperatura de entre 15-23 °C / 59-73 °F y una humedad relativa del 50 %. Guarde las impresiones a una temperatura ambiente. Evite las exposiciones a los rayos solares o cualquier fuente de calor.

Marca

La fecha de caducidad y el número de lote LOT vienen indicados en el envase.

Datos técnicos según ISO 4823:2000

Las medidas se llevan a cabo a una temperatura ambiente de 23 °C / 73 °F y con una humedad relativa del 50 %.

Tiempo de mezclado:

0:30 min

Tiempo de endurecimiento:

3:00 min

Publicación de esta información

04-2014

Uso permitido exclusivamente a dentistas y laboratorios protésicos o bajo su recomendación.

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com



Speedex putty

Definizione

Speedex putty è un materiale per impronta a base siliconica per l'utilizzo in odontoiatria.

Tipo di materiale

Elastomero di silicone per condensazione, polisiloxano, ad alta viscosità.

Base: grigio chiaro

Attivatore universale (a parte): verde

- ISO 4823, Type 0, putty consistency

Indicazioni

- Impronta primaria nella tecnica putty-wash
- Materiale per portaimpronta nella tecnica della doppia miscelazione
- Materiale putty per la tecnica copper band
- Impronte per modelli di studio, modelli ortodontici, matrici, ha la funzione di isolante durante la messa in muffola di protesi.

Tempo di presa - dosaggio normale



Controindicazioni

Con il corretto impiego del prodotto non sono state riscontrate controindicazioni.

Effetti collaterali/Interazioni

I polisiloxani hanno un'ottima compatibilità biologica e, sino ad oggi, non si sono osservati effetti secondari o reazioni nocive nei pazienti o per quanto riguarda il personale ausiliario che li utilizza. I materiali per impronta sono studiati appositamente per indurirsi nella bocca del paziente, tuttavia, il tempo di permanenza in bocca deve comunque limitarsi al doppio del tempo di indurimento. Malgrado la grande resistenza alla trazione, occorre controllare che non restino residui di materiale negli spazi interdentali o nel solco. I sottosquadri vanno eventualmente bloccati anticipatamente. **In caso il catalizzatore venga a contatto con gli occhi, lavare con molta acqua e consultare un oculista.**

Portaimpronta

Portaimpronta rigidi. Per un'adesione perfetta, consigliamo di applicare uno strato sottile di Coltène® Adhesive su tutti i portaimpronta.

Dosaggio



Dosare il materiale putty con l'apposito misurino (eliminare la quantità che eccede). Versare il materiale dosato sul palmo della mano. Per ciascun misurino di base premere il bordo una volta nella massa base.



Dosare una striscia di attivatore universale corrispondente al diametro del misurino.

Chiudere il tubetto dell'attivatore immediatamente dopo l'uso!

Sovra e sotto dosaggio:



E' possibile accelerare o rallentare il tempo di indurimento aggiungendo rispettivamente una dose maggiore o inferiore di attivatore universale.

Galvanizzazione

Il materiale d'impronta può essere galvanizzato nel solito bagno di rame o d'argento.

Pulizia dei portaimpronta

Il materiale indurito può essere rimosso con uno strumento non appuntito. Coltène® Adhesive può essere sciolto immergendo il portaimpronta in un solvente universale o benzina leggera. Usare il solvente in locali ben aerati. Pulire e disinfezare il portaimpronta nella maniera usuale.

Stoccaggio e scadenza

Speedex Coltène® fornisce le prestazioni previste fino alla data di scadenza indicata sulla confezione, in condizioni di perfetta chiusura, temperatura di 15-23 °C / 59-73 °F e 50 % di umidità relativa. Conservare le impronte a normale temperatura ambiente, non lasciare vicino a fonti di calore ed evitare l'esposizione ai raggi diretti del sole.

Scadenza

La data di scadenza e il numero di LOT sono indicati sulle confezioni e sulle cartucce.

Dati tecnici ISO 4823:2000

Le misurazioni eseguite si basano su una temperatura ambiente di 23 °C / 73 °F e umidità relativa del 50 %.

Tempo di miscelazione: 0:30 min

Tempo di presa: 3:00 min

Data di pubblicazione delle istruzioni:

04-2014

Il prodotto deve essere fornito unicamente a dentisti, laboratori odontotecnici o a persone da loro incaricate.

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Impрonta

Posizionare il portaimpronta premendo per circa 2-3 s. Quindi lasciarlo in posizione finché il materiale non si è indurito. I residui di materiale, lasciati a temperatura ambiente, hanno bisogno di un tempo di indurimento più lungo. E' quindi meglio controllare sempre l'indurimento dell'impronta intraoralmemente, prima di estrarla. Miscelazione prolungata, temperature elevate o **sovradosaggio di attivatore universale accelerano l'indurimento; temperature basse e sottodosaggio dell'attivatore universale rallentano l'indurimento.**

Importante: Per garantire un'ottima adesione al materiale di correzione, si deve pulire ed asciugare accuratamente l'impronta primaria, prima di utilizzarla.

Nel caso di disinfezione con acqua ossigenata, si raccomanda di sciacquare accuratamente l'impronta con acqua tiepida, in modo da evitare la formazione di bolle d'aria.

Disinfezione

Dopo l'estrazione dalla bocca del paziente, l'impronta deve essere sciacquata con acqua corrente (fredda). Al termine di questa operazione è possibile immergere l'impronta in una soluzione disinfectante comune, in quanto non ne altera la superficie o le dimensioni. I portaimpronta acrilici devono essere protetti dall'assorbimento d'acqua.

Preparazione dei modelli

La quantità di tempo ideale va da 30 min a 72 ore dopo la presa dell'impronta. Lavando brevemente l'impronta con un detergente e sciacquandola accuratamente con acqua tiepida corrente viene ridotta la tensione della superficie e viene facilitata la colatura. Possono essere utilizzati tutti i gessi standard per la realizzazione di modelli (per es. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone).



Speedex putty

Definition

Speedex putty är en dentalavtrycksmassa på silikonbasis.

Materialtyp

Polysiloxan, kondensationshårdande silikon-elastomer, högviskös putty.

Basis: ljusgrå

Universal aktivator (separat): grön

- ISO 4823, Type 0, putty consistency

Användningsområde

- Primärtavtryck vid korrekturavtrycksteknik
- Avtrycksmassa för back up avtryck vid tvästegstecknik
- Avtrycksmassa för back up avtryck vid kopparringsteknik
- Avtryck för studiemodeller, ortodontimodeller, bettindex, skyddsisolering vid protesinbäddning

Hårdningstid - normal dosering



Kontraindikationer

Vid användning i avsett ändamål inga bekant.

Bi- och växelverkningar

Polysiloxan uppvisar en mycket god biologisk kompatibilitet. Hittills är inga skadliga bi- och växelverkningar bekanta hos varje sig patienter eller praxispersonal. Avtrycksmaterial är indikationsmässigt bestämda till att hårdas i patientens mun. Tiden som massan befinner sig i patientens mun bör begränsas till maximalt den dubbla hårdningstiden. Trots hög draghållfasthet är det viktigt att inga materialrester lämnas kvar i interdentalrum eller sulcus. Starkt underskär bör eventuellt blockeras innan behandlingen påbörjas.

Om universalaktivatorn kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med vatten och uppsök ögonläkare.

Avtrycksskedar

Konfektionerade stela skedar. För att massan ska fästa optimalt rekommenderas en pensling av skeden med ett tunt skikt av Coltène® Adhesive.

Dosering



Dosera Speedex putty med måttskedan (stryk av överflödigt material). Bred ut den doserade mängden i handen. Vid varje använd måttsked base trycks skedranden in en gång.




För varje måttskedsring dörs en längd universalaktivator.

Tillslut tuben genast efter bruk!

Över - och underdosering möjlig:

Genom över- och underdosering av universalaktivatorn kan hårdningstiden påverkas.

Hårdningstid - 20% aktivator överdosering)



Även vid minimal hårdningstid står tillräcklig bearbetningstid till förfogande.

Blandning



Vik ihop materialet och knåda energiskt med fingertopparna tills en homogen färgton uppnås, dock i minst 30 s. Vid användning av mekaniska blandningsapparater (mixer), beakta producentens anvisningar.

Avtryck

Tryck fast skeden kort tid (2–3 s), håll den sedan in situ tills materialet hårdats helt. Materialrester kräver mycket längre hårdningstid vid rumstemperatur. Pröva därför alltid hårdningsgraden intraoralt innan avtrycket avlägsnas ur munnen. Intensiv knådning, **höga temperaturer eller överdosering av universalaktivatorn påskyndar** hårdningen; **låga temperaturer och underdosering av universalaktivatorn födröjer** hårdningen.

Viktigt: För att uppnå en perfekt kontakt med korrekturmassan måste primärväggen sköljas och torkas väl innan det används. Vid användande av väteperoxid som desinfektionsmedel måste man skölja grundligt med ljuvmet vatten för att undvika blåsbildning.

Desinfektion

Avtrycket måste efter att det tagits ut ur munnen spolas av under rinnande vatten. En efterföljande desinfektion med en i dentalpraktiken vanligen använd desinfektionslösning (enligt tillverkarens information) inverkar inte på yta eller dimension. Akrylat-skedar måste skyddas mot vatten absorbering.

Modell tillverkning

Den idealna tidpunkten ligger mellan 30 min och 72 timmar efter avtryckstagningen. En kort tvättning av avtrycket med ett tvättmedel och grundlig sköljning i klart, ljuvmet vatten reducerar ytspänningen och underlättar utslagningen. Alla industriframställda dentala modellgipsmaterial, (i.e. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone), kan användas.

Galvanisering

Avtrycken kan galvaniseras i vanliga koppar- och silverbad.

Skedrengöring

Hårdat material kan avlägsnas med ett trubbigt instrument. Genom att lägga skeden i handelskonformt universallösningsmedel eller lättbensin löses Coltène® Adhesive upp. Lösningsmedel bör endast användas i väl luftkonditionerade rum. Skedarna rengörs och desinficeras på vanligt sätt.

Hållbarhet och lagring

Speedex putty uppfyller sitt förutsedda ändamål till det förfallo datum som återfinns på förpackningen, vid väl förslutna behållare, 15–23 °C / 59–73 °F och 50 % relativ luftfuktighet. Avtrycken skall förvaras vid normal rumstemperatur. Undvik värme och solbesträlnings.

Markering

Förfallo datum och LOT-nr befinner sig på förpackningen.

Tekniska data enligt ISO 4823:2000

Mätningarna utfördes vid 23 °C / 73 °F rumstemperatur och 50 % relativ luftfuktighet.

Blandningstid:

0:30 min

Hårdningstid:

3:00 min

Bruksanvisningen utgiven

04-2014

Utlämnas endast till tandläkare eller tandteknisk personal eller i dessas uppdrag.

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
 9450 Altstätten / Switzerland
 Tel +41 71 757 5300
 Fax +41 71 757 5301
 info.ch@coltene.com



Speedex putty

Definitie

Speedex putty is een afdrukmateriaal op basis van siliconen voor gebruik in tandartspraktijken.

Materiaaltype

Polysiloxane, condensatietype silicone elastomer, hoge viscositeit.

basispasta: lichtgrijs

universele activator (afzonderlijk): groen

- ISO 4823, Type 0, putty consistency

Indicaties

- eerste afdruk in de 'putty-wash' afdruktechniek
- lepelmateriaal voor de dubbele mengtechniek
- lepelmateriaal voor de koperband afdruktechniek
- afdrukken voor studiemodellen, orthodontische modellen, sleutels, beschermende isolatie van kunsttanden tijdens het inbedden van de prothese.

Hardingstijd - normale dosering



Contra-indicaties

Indien aangewend zoals voorgeschreven, zijn er geen contra-indicaties gekend.

Neveneffecten/wisselwerkingen


Polysiloxanen bezitten een goede biologische compatibiliteit. Tot op heden zijn er geen schadelijke reacties of secundaire effecten vastgesteld bij patiënten noch bij practici. Afdrukmaterialen zijn gemaakt voor gebruik in de mond, maar mogen niet langer dan tweemaal de vooropgestelde werkings-tijd in de mond van de patient blijven. Hoewel het afdrukmateriaal erg sterk is, moet ervoor gezorgd worden dat er geen deeltjes achterblijven tussen de tanden of in de sulcus. Ondersnijdingen moeten in bepaalde gevallen uitgeblkt worden alvorens de afdruk te maken.

In geval van contact van de katalysator met de ogen, overvloedig spoelen en een oogarts raadplegen. Weefselvriendelijke universele activator (geen diagonaal kruis).

Afdruklepels

Onbuigzame afdruklepels. Voor een perfecte adhe-sie raden we aan een dun laagje Coltène® Adhesive aan te brengen op alle afdruklepels.

Dosering



Doseer het putty-materiaal met het maatschepje (verwijder het overtollige) en strijk de gedoseerde hoeveelheid uit in de handpalm. Druk per schepje basispasta het maatschepje eenmaal in de massa.



Doseer een koordlengte katalysator per cirkeldiameter.

Sluit de tube universele activator onmiddellijk na gebruik!

Over- en onderdosering

In geval van over- of onderdosering van de universele acti-vator kan de uithardingstijd versneld of vertraagd worden.



Hardingstijd - overdosering: 20% meer universele activator



Zelfs wanneer u voor de kortste uithardingstijd kiest, zal de werkingstijd lang genoeg zijn om het materiaal correct aan te brengen en de lepel te plaatsen.

Mengen



Druk het materiaal met de vinger-toppen samen en kneed krachtig tot een volkomen uniforme kleur wordt bereikt, minstens 30 s. Wan-neer u mechanische mengtoestel- len gebruikt, dient u de instructies van de fabrikant te volgen.

Afdruk

Breng de lepel in de mond en druk deze in 2-3 s in positie. Houdt de lepel vast zonder druk uit te oef- nen tot het materiaal is uitgeharden. Materiaalresten hebben aanzienlijk meer tijd nodig om uit te har-den bij kamertemperatuur. Controleer daarom of het materiaal in de mond is uitgeharden voordat u het uit de mond verwijdert. Intensief kneden, hoge temperatuuren of overdosering van universele acti-vator versnellen de uithardingstijd; lage temperatuuren en onderdosering van universele activator ver-tragen de uithardingstijd.

Belangrijk: om een goede cohesie te garanderen met het washmateriaal, moet de eerste afdruk zorg-vuldig gereinigd en gedroogd worden voor verder gebruik.

Als er waterstofperoxide (H_2O_2) gebruikt wordt om te ontsmetten, wordt aangeraden nadien grondig te spoelen met lauw water om blaasvorming te vermijden.

Desinfectie

De afdruk wordt gespoeld onder stromend koud water na verwijdering uit de mond. Een aanslu-tende desinfectie met een tandheelkundig ont-smettingsmiddel (volgens de voorschriften van de pro-ducent) heeft geen invloed op het oppervlak of op de dimensie. Kunststoflepels moeten be-schermd tegen wateropname. Afdruklepels uit kunststof moeten beschermd worden tegen water-opname.

Gieten van werkmodellen

De ideale tijd bevindt zich tussen 30 min en 72 uur na het nemen van de afdruk. De oppervlaktespanning zal verlagen en het gieten gemakkelijker ver-lopen wanneer de afdruk even uitgewassen wordt met een detergent en nadien grondig gespoeld met lauw zuiver water. Alle standard hard- en steengipsen van bestaande merken (zoals Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone) kunnen ge-brukt worden.

Galvanisatie

Compatibel met alle commercieel beschikbare ko-per- en zilvergalvanisatiebaden.

Reinigen van afdruklepels

De afdruk kan verwijderd worden uit de lepel met een stomp voorwerp. Coltène® Adhesive kan opgelost worden door de lepel te dompelen in een uni-verseel lijmoplosmiddel of in lichte benzine. Derge-lijke solventen mogen enkel in goed geventileerde ruimten worden gebruikt. De afdruklepels kunnen gereinigd en ontsmet worden op de gebruikelijke wijze.

Houdbaarheid en opslag

Speedex putty voldoet aan de vooropgestelde eisen tenminste tot op de vervaldatum, die gedrukt staat op de verpakking, bewaard in goed afgesloten containers bij een temperatuur tussen 15-23 °C / 59-73 °F en bij 50 % relatieve luchtvochtigheid. Afdrukken moeten op normale kamertemperatuur worden opgeslagen. Blootstelling aan warmtebronnen en zonlicht vermijden.

Markering

De vervaldatum en het LOT nummer staan vermeld op de verpakking en op de cartridge.

Technische data ISO 4823:2000

De metingen zijn genoteerd bij een kamertemperatuur van 23 °C / 73 °F bij een relatieve vochtigheid van 50 %.

Mengtijd: 0:30 min
Uithardingstijd: 3:00 min

Uitgiftedatum
04-2014

Wordt enkel verdeeld aan tandartsen en tandheel-kundige laboratoria of op hun aanvraag.

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com



Speedex putty

Definition

Speedex putty er et dentalt silikonebaseret aftryksmateriale.

Materialetype

Elastisk K-silikone aftryksmateriale (polysiloxan).

Højviskøst puttymateriale

Base: lysegrå

Universal Activator (leveres separat): grøn

- ISO 4823, Type 0, putty consistency

Indikationer

- Primære aftryk i forbindelse med putty-wash-teknik.
- Skemateriale i forbindelse med at putty og light body blandes og anvendes samtidigt, hhv. som ske- og sprøjtemateriale.
- Skemateriale i forbindelse med kobberingsaftryk.
- Aftryk til studiemodeller og ortodontiske modeller, støbeforme til akrylarbejde og beskyttelse af protesetænder i forbindelse med nedstøbning i kyvette.

Afbindingstid - normal dosering



Over- og underdosering:

Ved at over- eller underdosere universal activatoren kan afbindingstiden forkortes hhv. forlænges.

Afbindingstid - overdosering: 20% ekstra universal activator



Selv hvis den kortest mulige afbindingstid vælges vil der være tilstrækkelig arbejdstid til at applicere materialet og placere aftryksskeen.

Blanding



Fold materialet med fingerspidserne og ælt det intenst indtil farven er helt homogen og uden striber, mindst 30 s. Hvis mekanisk blandeapparat anvendes følges brugsanvisningen for dette.

Aftryk

Placer skeen med aftryksmaterialet in situ og pres den på plads (2-3 s). Hold den uden at presse til materialet er afbundet. Materialeoverskud har betydeligt længere afbindingstid uden for munden. Derfor skal afbindingen kontrolleres i munden inden udtagning af aftrykket. Intensiv blanding, høje temperaturer eller **overdosering af universal activator'en** forkorter afbindingstiden; lave temperaturer og **underdosering af universal activator'en** forlænger afbindingstiden.

Vigtigt: For at opnå en god adhæsion til sprøjtematerialet skal det primære aftryk rengøres og tørres omhyggeligt inden videre anvendelse. Hvis H_2O_2 hydrogenperoxid anvendes til desinfektion, anbefales det at afskylle dette meget omhyggeligt med lunken vand for at undgå dannelse af blærer i aftrykket.

Desinfektion

Aftrykket bør skyldes under rindende (koldt) vand efter at det er fjernet fra munden. Efter skyldning vil desinfektion det med en passende desinfektionsopløsning ikke påvirke hverken overflade eller dimensioner. Akrylskeen bør beskyttes mod vandabsorption.

Fremstilling af model

Aftrykket bør støbes ud 30 min-72 timer efter at det er fjernet fra munden. Overfladespændingen nedsættes og udstøbningenlettes, dersom aftrykket vaskes med en mild sæbe og skyldes omhyggeligt under rindende lunken vand inden udstøbningen. Alle industrielle standard dental gips model materiale (i.e. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental gips) kan anvendes.

Kobber- og sølvudfældning

Kompatibelt med alle kommersielt tilgængelige kobber- og sølvudfældningssystemer.

Rengøring af skeer

Aftryksmaterialet kan fjernes med en sløv kniv. Iblødsætning i kommercielle skerensemidler eller renset benzin vil opløse Coltène® Adhesive. Disse opløsningsmidler bør kun anvendes i vel-ventilerede lokaler. Aftryksskeerne rengøres og desinficeres på sædvanlig måde.

Holdbarhed og opbevaring

Ved opbevaring i omhyggeligt tillukket emballage ved temperatur på $15-23^\circ\text{C} / 59-73^\circ\text{F}$ og relativ luftfugtighed på 50 %, kan Speedex anvendes til de beskrevne indikationer mindst indtil udløbsdatoen, som er trykt på emballagen. Aftryk skal opbevares ved normal stuetemperatur, undgå stærk varme og sollys.

Mærkning

Udløbsdatoen og batchnummer LOT er trykt på både karton og tube.

Tekniske data ISO 4823:2000

Målingerne er foretaget ved stuetemperatur på $23^\circ\text{C} / 73^\circ\text{F}$ og 50 % relativ luftfugtighed.

Blandetid:
Oral hærdetid:

0:30 min
3:00 min

Udgivelsesdato
04-2014

Leveres kun til tandlæger og dentallaboratorier, eller på disses foranledning.

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Skeer

Stive fabriksfremstillede metalskeer. For optimal adhæsion anbefales det at applicere et tyndt lag Coltène® Adhesive til alle skeer.

Dosering



Vha. måleskeen opmåles et passende antal strøgne skefulde putty. Den opmålte mængde putty fordeles i håndfladen og måleskeens kant presses ned i materialet så den afsætter et cirkelrundt mærke.



Pres nu en cirkeldiameters længde universal activator ud for hver skefuld putty.

Luk tuben med universal activator umiddelbart efter brug!



Speedex putty

Määritelmä

Speedex Putty on silikonipohjainen jäljennösmateriaali.

Materiaalityyppi

Polysiloksaani, K-silikoni, silikonielastomeeri, korkeaviskoosinen putty-materiaali.

perusmassa: vaaleanharmaa

Universal activator (erillinen): vihreä

- ISO 4823, Type 0, putty consistency

Käyttötarkoitukset

- alkumallin jäljentämiseen
- lusikkamateriaaliksi kaksoisjäljennösteknikkaan
- lusikkamateriaaliksi kupariengastekniikkaan
- vastaleuan jäljentämiseen

Kliiniset työskentelyajat (normaaliannostus)

$\geq 4:30 \text{ min}$		
$\leq 1:30 \text{ min}$	$\leq 0:45 \text{ min}$	$\geq 3:00 \text{ min}$
23 °C / 73 °F		

Kontraindikaatiot

Tarkoituksenmukaisessa käytössä ei ole esiintynyt kontraindikaatioita.

Sivuvaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden aineiden kanssa

Polysiloksaanit ovat erittäin hyvin siedettyjä. Tähän mennessä tuotteen käyttäjillä ei ole esiintynyt haitallisia sivu- tai yhteisvaikutuksia.


Jäljennösmateriaali on tarkoitettu suussa kovettuvaksi. Kovettumisaika ei saa olla pidempi kuin kaksi kertaa normaali kovettumisaika. Suuren venytystekstavyyden takia on varmistettava, ettei interdentaaliväliin tai sulukseen jää ylimääräistä materiaalia. Allemenot tulisi mahdollisuksiin mukaan sulkea ennen jäljennöksen ottoa.

Jos katalysattoria joutuu silmään, huuhtele runsalla vedellä ja ohjaa potilas silmälääkäriin.

Lusikat

Jäykä lusikka. Suosittelemme käytämään coltene® Adhesivea kaikkiin lusikoihin.

Annostelu



Annoste Speedex Putty mittalusikalla (pyyhi ylimäärä pois). Levitä materiaali kädelle. Paina mittalusikan kuva materiaaliin kerran jokaista lusikallista kohden.



Annoste universal activatoria yksi lusikan halkaisija/kuva.

Sulje tuubi välittömästi käytön jälkeen!


Ili- ja aliannostus



Universal activatorin ili- ja aliannostellulla voidaan nopeuttaa tai hidastaa kovettumisaikaa.

Kovettumisaika

Ili- ja aliannostus



Työskentelyaika on riittävä myös minimikovetumisajalla.

Sekoitus



Taittele materiaali sormen päissä ja sekoita voimakkaasti, kunnes värisävy on tasainen, kuitenkin vähintään 30 sekuntia. Jos käytät mekaanista sekoituslaitetta, noudata valmistajan käyttöohjeita.

Jäljentäminen

Aseta lusikka paikalleen ja paina 2-3 sekuntia. Pidä lusikka paikallaan, kunnes materiaali on kovettunut täydellisesti. Ylimääräinen materiaali vaatii kovettuaan huoneenlämpötilassa huomattavasti enemmän aikaa kuin suussa. Varmista siksi jäljennöksen kovettuminen aina intraoraalisesti ennen kuin poistat jäljennöksen suusta.

Intensiivinen materiaalin sekoitus, korkea lämpötila tai **universal activatorin yliannostus nopeuttaa kovettumista**. Matala lämpötila tai **universal activatorin aliannostus vastaavasti hidastavat kovettumisprosessia**.

Tärkeää: Hyvän jäljennöksen aikaansaamiseksi on alkujäljennös puhdistettava ja kuivattava huolellisesti ennen myöhempää käyttöä. Jos käytät vetyperoksidia desinfiointiaanissa, huuhtele jäljennös perusteellisesti lämpimällä vedellä ilmakuplien välttämiseksi.

Desinfioointi

Huuhtele jäljennös juoksevan, lämpimän veden alia. Liottaminen vähintään 30 minuuttia nestemäisessä desinfiointiaanissa, kuten 2 % glutaraldehydi, 0,5-1 % natriumhypokloridi, 0,1-1,5 % Providone-jodidi (halogenoitu fenoli) tai 0,13 % neutraali glutaraldehydi ei vaikuta jäljennöksen pintaan tai sen muotoihin. Suoja akryylilusikat kosteudelta.

Mallin valmistus

Ideaalii aika mallin valmistamiselle on 30 min-72 h jäljennöksen oton jälkeen. Jäljennöksen lyhyt pesu puhdistusaineella ja huuhTELU lämpimällä vedellä vähentää pintajännitystä ja helpottaa mallin valamista. Valamiseen sopivat kaikki norminmukaiset mallin tekoon tarkoitettut materiaalit, kuten kipsi (esim. Fuji-rock, Vel-Mix) epoksiresiini ja polyureaani.

Galvanointi

Jäljennökset voidaan galvanoida kaikilla kupari- tai hopeakylvyllä.

Lusikan puhdistus

Kovettunut materiaali voidaan poistaa tylpällä instrumentilla. Coltène® Adhesive irtooa liottamalla tavallisessa liuotusaineessa tai liuotebensiinissä. Käytä näitä aineita vain hyvin tuuletetuissa tiloissa. Lusikat voidaan puhdistaa ja desinfioida normaalisti.

Säilyvyys ja varastointi

Speedex Putty soveltuu tarkoituksenmukaiseen käyttöön huolellisesti pakkaukseen suljettuna (15-23°C, suhteellinen ilmankosteus 50 %) vähintään viimeiseen käyttöpäivään asti, joka on merkityy pakkauksiin. Säilytä valmiita töitä normalissa huoneenlämpötilassa. Suojaa kuumuudelta ja aurinkosäteilyltä.

Merkinnät

Viimeinen käyttöpäivä (VVKK) sekä tuotantonumerot LOT on merkityy pakkauksiin.

Tekniset tiedot: ISO 4823:1992

Mittaukset on suoritettu 23 °C huoneen lämpötilassa ja 50 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa.

sekoitusajaka: 30 s
kovettumisaika: ≥ 3 min

Tämän käyttöohjeen julkaisu

04-2014

Luovutetaan vain hammaslääkäreille, hammasteknille laboratorioille tai heidän määräyksestään.

Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com



Speedex putty

Ορισμός

Το Speedex putty είναι αποτυπωτικό υλικό με βάση τη σιλικόνη για οδοντιατρική χρήση.

Τύπος υλικού

Ελαστομερής σιλικόνη, πολυυσιλοξάνη, πολιουμερίζομενη με αντίδραση συμπύκνωσης. Υλικό υψηλού έξαδους.

Βάση: Ανοιχτό γκρίζο

Γενικής χρήσεως καταλύτης (χωριστός): Πράσινο – ISO 4823, Type 0, putty consistency

Ενδεξείς

- Υλικό δισκαρίου, πρώτο αποτύπωμα, για την τεχνική της διπλής αποτύπωσης.
- Υλικό δισκαρίου για την τεχνική της διπλής ανάμεξης.
- Υλικό δισκαρίου για την τεχνική αποτύπωσης με δακτύλιο χαλκού.
- Υλικό για αποτυπώματα εκμαγείων, ορθοδοντικών εκμαγείων, ναρθήκων κ.λ.π.

Συνολικός χρόνος πήξεως - κανονική δοσολογία



Αντενδεξίεις

Δεν υπάρχει καμία γνωστή εφ' όσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεώς του.

Δευτερεύουσες αντιδράσεις / Αλληλεπιδράσεις

Οι πολυυσιλοξάνες έχουν πολύ καλή βιοσυμβατότητα και μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές επιβλαβείς αντιδράσεις ή παρενέργειες του υλικού στους ασθενείς, τους οδοντιάτρους και το βοηθητικό προσωπικό. Τα αποτυπωτικά υλικά είναι προορισμένα να πολυμερίζονται στο στόμα αλλά οπωσδήποτε δεν πρέπει να παραμένουν σε αυτό επί μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μολονότι έχουν λογικώς μεγάλη αντοχή στη διάτηση, ο οδοντιάτρος πρέπει να προσέχει να μην παραμένουν υπόλειμματα αποτυπωτικού υλικού στα μεσοδόντια διαστήματα ή στην ουλοδοντική σχισμή. Τυχόν εσοχές ή υποσκαφές σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να καλύπτονται (γεμίζονται) με κερί πριν ληφθεί το αποτύπωμα.

Σε περίπτωση επαφής του καταλύτη με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Δισκάρια

Χρησιμοποιείτε άκαμπτα αποτυπωτικά ή ατομικά δισκάρια. Για την επίτευξη τέλειας πρόσφυσης, συνιστάται η επάλειψη των δισκάριων με ένα λεπτό στρώμα συγκολλητικού παράγοντα, Coltene® Adhesive.

Δοσιμέτρηση



Δοσιμετρείστε το παχύρευστο υλικό Speedex putty με το δοσιμετρικό κουταλάκι. Αφαίρεστε την περίσσεια. Τοποθετείστε το περιεχόμενο της μεζούρας (κουταλάκι) στην παλάμη του χεριού σας. Ανάλογα με το πόσο υλικό χρειάζεστε, βάζετε στην παλάμη σας 1, 2 ή 3 κουταλάκια. Μετά, πάνω σ' αυτήν τη μάζα



Αμέσως μετά τη χρήση, βάλτε το καπάκι στο σωληνάριο του καταλύτη και κλείστε το καλά.

Υπερ - ή - υπερδοσιμέτρηση

Βάζοντας μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα καταλύτη είναι δυνατόν να επιταχύνετε ή να επιβραδύνετε την πήξη του υλικού.

Συνολικός χρόνος πήξεως - υπερδοσιμέτρηση, 20% επιλέον καταλύτης



Ακόμη και εάν επιλέξετε την υπερ - δοσιμέτρηση του καταλύτη, έχετε αρκετό χρόνο εργασίας για να τοποθετήσετε το υλικό στο αποτυπωτικό δισκάριο και στη συνέχεια στο στόμα.

Ανάμιξη



Αναμίξτε καλά το παχύρευστο υλικό με τον καταλύτη με τις άκρες των δαχτύλων σας για 30 δευτερόλεπτα, μέχρις ότου το υλικό σκληρυνθεί. Πριν απομάκρυνετε το αποτύπωμα από το στόμα, ελέγχετε και βεβαιωθείτε ότι το υλικό έχει πλήρως πολυμεριστεί ενδοστοματικά. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι αυξημένες δόσεις καταλύτη επιπταχύνουν τη σκληρυνση, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες ή οι μειωμένες δόσεις καταλύτη την επιβραδύνουν.

Λήψη αποτυπώματος

Τοποθετείστε το δισκάριο με το αποτυπωτικό υλικό στο στόμα και πιέστε το στη θέση του (2 – 3 δευτερόλεπτα). Κρατείστε το στη σωστή θέση, χωρίς πίεση, μέχρις ότου το υλικό σκληρυνθεί. Πριν απομάκρυνετε το αποτύπωμα από το στόμα, ελέγχετε και βεβαιωθείτε ότι το υλικό έχει πλήρως πολυμεριστεί ενδοστοματικά. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι αυξημένες δόσεις καταλύτη επιπταχύνουν τη σκληρυνση, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες ή οι μειωμένες δόσεις καταλύτη την επιβραδύνουν.

Σημαντικό: για να εξασφαλίσουμε την άριστη πρόσφυση του διορθωτικού υλικού με το πρώτο αποτύπωμα – παχύρευστο, στην τεχνική της διπλής αποτύπωσης, αυτό πρέπει να έχει πλήρει και στεγνωθεί καλά. Εάν έχει χρησιμοποιηθεί υπερδοσιμέτρηση του υδρογόνου για την απολύμανση του, συνιστούμε το καλό έπιλυμα του με χλιαρό νερό για να αποφευχθεί ο σχηματισμός φυσαλλίδων αέρος.

Απολύμανση

Το αποτύπωμα πρέπει να ξεπλυθεί καλά με άφθονο (κρύο) τρεχούμενο νερό μετά την απομάκρυνσή του από το στόμα. Μετά το ξεπλύμα απολυμάνετε το αποτύπωμα με οδοντιατρικά απολυμαντικά διαλύματα του εμπορίου τα οποία δεν επιτρέπουν την επιφανεία του και δε μεταβάλλουν τις διαστάσεις του. Τα ακρυλικά αποτυπωτικά δισκάρια πρέπει να προστατεύονται από την προσρόφηση νερού.

Χύτευση εκμαγείων

Ο ιδεώδης χρόνος χύτευσης είναι μεταξύ 30 λεπτών και 72 ωρών από τη σκλήρυνση του αποτυπώματος. Χάρις στην εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων του υλικού, τα αποτυπώματα με το Speedex, μπορούν να χύτευσθων μέχρι 7-10 ημέρες μετά τη σκλήρυνση τους, χωρίς καμία απολύτως μεταβολή. Μια σύντομη έκτιλυση του αποτυπώματος με σαπούνι και ένα καλό έβγαλμα με χλιαρό ζεστό νερό, διευκολύνει τη χύτευση (μειώνει την επιφανειακή τάση). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκμαγείων όλες οι οδοντιατρικές βιομηχανικές γύψοι που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές (π.χ. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone).

Επιμετάλλωση

Το αποτυπωτικό υλικό είναι συμβατό με όλα τα συνήθη λουτρά αργύρου και χαλκού.

Καθαρισμός δισκαρίων

Το αποτυπώμα μπορεί να αφαιρεθεί με ένα αμβλύ εργαλείο. Η εμπάπτιση του δισκαρίου σε ένα εμπορικό διαλυτικό υγρό γενικής χρήσεως ή σε αραιό διάλυμα πετρελαίου, επιτρέπει τη διάλυση του συγκολλητικού παράγοντα Coltene® Adhesive. Οι διαλύτες αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους, με αποφυγή εισπνοής ατμών. Τα δισκάρια μπορούν να καθαρισθούν και να απολυμανθούν με τις συνήθεις διαδικασίες.

Χρόνος ζωής και φύλαξης

Το Speedex putty μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία εφ' όσον το κουτί είναι καλά κλεισμένο και διατηρείται σε θερμοκρασία 15–23 °C / 59–73 °F, σχετική υγρασία 50%, και δεν εκτίθεται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας. Τα αποτυπώματα διατηρούνται στη συνήθη θερμοκρασία δωματίου.

Σήμανση

Η ημερομηνία λήξεως και ο αριθμός παρτίδας LOT αναγράφονται ευκρινώς επί της συσκευασίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά ISO 4823:2000

Μετρήσεις που έγιναν στους 23 °C / 73 °F και σχετική υγρασία 50%.

Χρόνος ανάμιξης :

0:30 λεπτά

Χρόνος πήξεως στο στόμα :

3:00 λεπτά

Ημερομηνία εκδόσεως οδηγιών χρήσεως

04-2014

Το Speedex putty χρησιμοποιείται μόνο από οδοντιάτρους, οδοντοτεχνίτες ή σύμφωνα με τις οδηγίες αυτών.

Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten / Switzerland

Tel +41 71 757 5300

Fax +41 71 757 5301

info.ch@coltene.com



 COLTENE

Speedex putty

Definição

O Speedex putty é um material para impressões à base de silicone a ser usado na dentisteria.

Tipo de material

Polisiloxano, elastómero de silicone de condensação, material putty de alta viscosidade.

Base: cinzento clara

Activador universal (separado): verde
– ISO 4823, Type 0, putty consistency

Indicações

- Impressão preliminar na técnica de impressão putty-correção
- Material de moldeira para técnica de mistura simultânea
- Material de moldeira para técnica de impressão de anel de cobre
- Impressões para modelos de estudo, moldes ortodônticos, matrizes, isolamento protector dos dentes durante a colocação da prótese em mufla.

Tempo de secagem: 4 min 30 s (dosagem normal)



Contra-indicações

Não se conhecem contra-indicações desde que o produto seja usado segundo as instruções.

Efeitos colaterais / interacções


Os polisiloxanos caracterizam-se por uma compatibilidade biológica óptima e, até agora, não se conhecem reacções ou efeitos secundários adversos em pacientes e/ou pessoal dentário. Os materiais de impressão devem secar na boca do paciente. No entanto, não devem permanecer na boca mais que o dobro do tempo de secagem recomendado. Embora tenham uma resistência ao arrancamento bastante elevada, deve ter-se atenção para que não fiquem restos de material de impressão nos espaços interdentários ou no sulco. As reentrâncias devem, em alguns casos, ser tapadas antes de se tirar a impressão.

No caso de contacto do catalisador com os olhos, lave abundantemente com água e consulte de seguida o oftalmologista.

Moldeiras

Moldeiras de material rígido. Para obter uma adesão perfeita, recomendamos que aplique uma camada fina de Coltène® Adhesive em todas as moldeiras.

Dosagem



Doseie uma colher de medição de material putty (remova o excesso). Espalhe a quantidade doseada na palma da mão.

Por cada colher de base, prima uma vez o rebordo da colher sobre a massa. Doseie um fio de activador universal por círculo de diâmetro.

Feche o tubo de activador universal logo após utilização!



Sobredosagem e subdosagem

 Em caso de sobredosagem e subdosagem do activador universal, o tempo de secagem pode ser respectivamente acelerado ou retardado.

Tempo de secagem: 3 min (sobredosagem 20% mais de activador universal)



Mesmo que escolha o tempo de secagem mais rápido, terá tempo de operação suficiente para aplicar correctamente o material e colocar a moldeira.

Mistura



Amasse energicamente o material com as pontas dos dedos, pelo menos durante 30 s, até obter uma cor completamente uniforme. Se usar aparelhos de mistura mecânicos, observe as instruções do fabricante.

Impressão

Insira a moldeira e encaixe-a (2–3 s). Segure a sem exercer pressão até o material secar. Os resíduos de material necessitam de bastante mais tempo para secar à temperatura-ambiente. Verifique na boca se o material está seco antes de retirar a moldeira. Temperaturas elevadas, uma mistura energética **ou sobredosagem do activador universal aceleram o processo de secagem, enquanto que temperaturas baixas e subdosagem do activador universal retardam.**

Importante: Para garantir uma boa coesão com o material de correção, a impressão preliminar tem de ser limpa e seca cuidadosamente antes de ser novamente utilizada. Se for usada água oxigenada (H_2O_2) como desinfectante, recomendase que enxague abundantemente com água morna de seguida, para evitar a formação de bolhas.

Desinfecção

A impressão deve ser enxaguada com água corrente (fria) após ser retirada da boca. Depois do enxagamento, a desinfecção com uma solução desinfectante dental adequada à venda no mercado não afetará a superfície de impressão ou a estabilidade dimensional. As moldeiras de acrílico devem ser protegidas contra absorção de água.

Fabrico de moldes

O período ideal é entre 30 min e 72 horas após a moldagem. A tensão das superfícies será reduzida e o correr dos moldes será simplificado se a impressão for rapidamente lavada com detergente e enxaguada de seguida abundantemente em água morna. Todos os materiais standard para confecção de modelos (ex. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone) podem ser utilizados.

Galvanização

Compatível com todos os banhos de prata e de cobre à venda no mercado.

Limpeza das moldeiras

A impressão pode ser retirada com um instrumento rombo. A imersão num solvente universal ou benzina à venda no mercado dissolverá o Coltène® Adhesive. Estes solventes devem apenas ser usados em áreas bem ventiladas. As moldeiras podem ser limpas e desinfectadas da forma habitual.

Durabilidade e armazenagem

O Speedex putty cumpre o fim para que foi concebido pelo menos até à data de expiração indicada nos recipientes, se for armazenado em recipientes bem selados e a uma temperatura de 15–23 °C / 59–73 °F e 50 % de humidade relativa do ar. As impressões devem ser armazenadas à temperatura-ambiente normal, evitando exposição ao calor e luz solar.

Marcação

A data de expiração e número de LOT são indicados na embalagem e cartucho.

Dados técnicos ISO 4823:2000

As medições devem ser realizadas a uma temperatura-ambiente de 23 °C / 73 °F e 50 % de humidade relativa.

Tempo de mistura:

0:30 min

Tempo de secagem oral:

3:00 min

Data das instruções de uso:

04-2014

Fornecido apenas a dentistas e laboratórios dentários ou de acordo com instruções destes.

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com



Speedex putty

Tarif

Speedex putty, silikon bazlı bir diş ölçü maddesidir.

Malzeme tipi

Polisiloksan, kondensasyon yayılımlı elastomer, yüksek akışkan yoğunlaşma maddesi

Baz madde: açık gri

(ayrı) universal aktivator: yeşil

- ISO 4823, Type 0, putty consistency

Kullanım alanları

- düzeltme ölçüsü tekniğinde ilk ölçü
- çift karışım tekniğinde taşkın ölçü için ölçü maddesi
- bakır halka tekniğinde taşkın ölçü için ölçü maddesi
- öğrenci modelleri, ortodonti modelleri, anahtar, protez yerleştirmede koruyucu izolasyon için

en çok 4 dk. 30 sn. (normal dozaj)



Karşı etkiler

Uygun kullanımında görülmemiştir.

Yan ve çapraz etkiler

Polisiloksanlar çok iyi bir biyolojik uygunluk gösterirler. Şimdiye kadar herhangi bir hastada veya klinik personeline yan ve çapraz etkisi görülmemiştir. Ölçü maddeleri, indikasyon açısından, hasta ağızında sertleşmeyi sağlamak içindir. Ağızda tutma süresi en çok sertleşme süresinin iki katıyla sınırlıdır. Büyük koparılma stabilitesine rağmen indental bölgelerde veya sulkusta artık madde kalmamasına dikkat etmelidir. Derin büklümlü bölgeler önceden kapatılmalıdır.

Katalizatörün gözle teması durumunda bürüyeli suyla yıkayıp hemen göz doktorunu arayınız.

Kaşık

Hazırlanmış sert kaşıklar. Kusursuz bir ölçü için tüm kaşıkları ince bir Coltène® Adhesive tabakası ile kaplamanızı tavsiye ederiz.

Dozaj



Speedex putty'ı bir ölçekte ayarlayın (fazlalıklarını atınız). Ayarlanmış maddeyi elinizde有了.



Kullanılan her ölçek baz için kaşığı bir kere malzemeye bastırınız. Oluşan her daire için bir çap boyu aktivator sıkınız.

Tüpü kullanımdan sonra hemen kapatınız.

Az veya fazla dozaj mümkün değildir:



Universal aktivatorun az veya çok kullanımı ile sertleşme süresi ayarlanabilir.

en çok 3 dk. (%20 fazla aktivator)



Minimum sertleşme süresinde de çalışma için yeterli zaman vardır.

Karıştırma



Malzemeyi katlayınız parmak uçları ile homojen bir renk tonu oluşturan dek hızla yoğunsunuz, takiben 30 saniye. Mekanik karıştırma aletlerinde üreticinin tavsiyelerine uyunuz.

Ölçü alma

Ölçü alma başlangıcında kaşığı 2–3 saniye kadar bastırınız, sonra sertleşme bitene dek hareket ettirmeyiniz. Malzeme artıkları oda hararetinde sertleşme için normalden daha çok zamana gereksinirler. Bu yüzden ölçünün sertleşme durumunu daima intraoral kontrol ediniz. Kuvvetli ve yoğun yoğunlaşma, yüksek ısı ve aktivatorun az kullanımı sertleşmeye yavaşlatır.

Önemli: İkinci madde ile kusursuz bir ölçü almak için ilk ölçünün iyice temizlenip kurutulması gereklidir. Dezenfeksiyon maddesi olarak hidrojenperoksid kullanılıyorsa, kabarcık oluşmaması bakımından, ölçü ilk su ile iyice yıkanmalıdır.

Dezenfeksiyon

Ölçü,ağızdan alındıktan sonra,akarsu altında yıkanmalıdır. Bunu takiben,kliniklerde kullanılan bilinen dezenfeksiyon malzemeleriyle (imalatçının kullanım talimatı uyarınca), yapılan uygulama ne yüzeyi ne de boyutu değiştirmez. Akrilik kaşıklar su absorbsiyonuna karşı korunmalıdır.

Model yapımı

Ideal süre ölçüden sonra 30 dakika ile 72 saat arasıdır. Ölçünün bir temizlik maddesiyle kısa ve temiz, ılık suyla iyice bir yıkanması yüzey gerilimini azalttılarından dökümü kolaylaştırır. Bütün standart -endüstriyel alçı modelleme maddeleri (örn.: Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone) ile kullanılabilir.

Galvanisasyon

Ölçüler bilinen bakır ve gümüş banyoları ile galvanize edilebilirler.

Kaşık temizliği

Sertleşmiş madde küt bir aletle temizlenebilir. Piyasadaki çözücüler veya hafif benzin ile Coltène® Adhesive eritlebilir. Eriticiler iyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Kaşıkları bilindiği gibi temizlemek gereklidir.

Dayanıklılığı ve depolanması

Speedex putty amacına uygun olarak 15–23 °C / 59–73 °F derecelerde ve % 50 bağıl nem ortamında ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine dek kullanılabilir. Ölçüler oda hararetiinde muhafaza ediniz. Yüksek ısı ve güneşten koruyunuz.

Markalama

Son kullanım tarihi ve şarj numarası LOT ambalajlarda belirtilmiştir.

ISO 4823 . 2000'ye göre teknik veriler

Ölçümler 23 °C / 73 °F derece oda ısısında ve % 50 bağıl nem ortamında yapılmıştır.

Karıştırma süresi:

0:30 min

Ağızda Kalma Süresi:

3:00 min

Bu kılavuzun basım tarihi

04-2014

Yalnız diş hekimleri ve diş laboratuarları veya onların siparişi ile verilir.

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com



Speedex putty

Definicja

Speedex putty jest silikonowym materiałem wyciskowym przeznaczonym do stosowania w stomatologii.

Właściwości materiału

Polisiloksan materiał wyciskowy z kondensacyjno-elastomeru silikonowego odużej lepkości.

Podłoże: jasnoszare

Aktywator uniwersalny (odrębny środek): zielony – ISO 4823, typ 0, putty konsystencja

Wskazania

- Pierwsza warstwa w wycisku do stosowania w technice wycisku dwuwarstwowego („putty/wash”).
- Materiał nośnikowy do stosowania w technice wycisku jednoczasowego.
- Materiał nośnikowy do stosowania w technice wycisku z zastosowaniem miedzianych pierścieni.
- Wyciski do modeli orientacyjnych, ortodontycznych, formówki oraz materiał izolacyjny do zębów akrylowych podczas puszkowania protez.

Czas użyteczny (normalne dozowanie)



Przeciwwskazania

O ile produkt jest używany zgodnie z zaleceniami, nie są znane przeciwwskazania do stosowania.

Działania niepożądane i interakcje

Polisiloksan charakteryzuje się bardzo dobrą biokompatybilnością; jak dotyczy pacjentów i (lub) personelu stomatologicznego nie stwierdzono szkodliwego działania ani efektów ubocznych. Zgodnie z przeznaczeniem, twardnienie materiałów wyciskowych następuje w jamie ustnej; tym niemniej nie należy pozostawiać materiałów wyciskowych w jamie ustnej pacjenta przez okres dwa razy dłuższy niż czas wiązania. Wprawdzie materiały charakteryzują się dość dużą odpornością na rozrywanie, jednak należy zapobiegać pozostawieniu fragmentów materiału w przestrzeniach międzymięśniowych lub bruzdach międzyguzkowych. W niektórych wypadkach przed pobraniem wycisku należy zablokować podciecie.

Jeżeli aktywator dostanie się do oka, należy oficjalnie przepłukać je wodą, a następnie zasięgnąć porady okulisty.

Łyżki wyciskowe

Łyżki ze sztywnym trzonem. W celu uzyskania maksymalnego przylegania materiału do łyżki zaleca się naniesienie na wszystkie rodzaje łyżek cienkiej warstwy kleju Coltène®.

Dozowanie



Odmierz masę Speedex putty załączoną miarką-łyżeczką (zdejmij nadmiar materiału). Rozprowadź odmierzoną ilość materiału na dłoni. Odcisnij brzeg łyżeczki na każdej porcji materiału.



Odmierz pasek aktywatora o długości równej średnicy jednej łyżeczki.

Natychmiast po użyciu szczelnie zamknij tubkę z uniwersalnym aktywatorem!



Zmniejszenie i zwiększenie ilości aktywatora

Dodając mniejszą lub większą ilość uniwersalnego aktywatora, można skracić lub wydłużać czas wiązania.



Nawet po wybraniu najkrótszego czasu wiązania długość czasu pracy jest wystarczająca do prawidłowego naniesienia materiału i osadzenia łyżki wyciskowej.

Mieszanie



Energetycznie ugniataj materiał opuszkiem palców do czasu użyskania całkowicie jednolitej barwy, przez co najmniej 30 s. W przypadku stosowania mieszadeł mechanicznych należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Wycisk

Wprowadź łyżkę do jamy ustnej pacjenta, ustawi dociśnij we właściwym położeniu (2–3 s). Przytrzymaj, nie wywierając nacisku, do czasu stwardnienia materiału. Czas wiązania pozostałości materiału w temperaturze pokojowej jest znacznie dłuższy. Dlatego przed wyjęciem wycisku należy w jamie ustnej sprawdzić, czy nastąpiło jego stwardnienie. Intensywne ugniatanie, wysoka temperatura lub **zwiększenie ilości uniwersalnego aktywatora powoduje skrócenie czasu twardnienia, a niska temperatura oraz zmniejszenie ilości uniwersalnego aktywatora powoduje wydłużenie czasu twardnienia.**

Ważne: aby zagwarantować dobre przyleganie do drugiej warstwy, pierwsza warstwa wycisku musi zostać starannie oczyyszczona i osuszoną przed przystąpieniem do dalszej pracy. W przypadku stosowania dezynfekcji przy użyciu roztworu nadtlenku wodoru (H_2O_2) zaleca się staranne spłukanie wycisku ciepłą wodą, aby zapobiec powstawaniu pęcherzyków powietrza.

Dezynfekcja

Po wyjęciu wycisku z jamy ustnej pacjenta wycisk należy przepłukać pod strumieniem zimnej bieżącej wody. Po zakończeniu płukania dezynfekcja przy użyciu odpowiedniego dostępnego na rynku stomatologicznego środka dezynfekcyjnego pozostaje bez wpływu na powierzchnię wycisku i jego wymiary. Akrylowe łyżki wyciskowe należy chronić przed absorpcją wody.

Wykonywanie modeli

Optymalny czas wykonania modelu wynosi od 30 min do 72 godzin od pobrania wycisku. Jeżeli wycisk zostanie krótkotrwale przepłukany roztworem detergentu i dokładnie splukany czystą ciepłą wodą, dojdzie do zmniejszenia napięcia powierzchniowego, co ułatwi wykonanie odlewów. Wszystkie przemysłowe, standarde materiały do modeli gipsowych (ie Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone) mogą być użyte.

Galwanizacja

Materiał jest kompatybilny ze wszystkimi dostępymi na rynku miedziowymi i srebrzymi kąpielami galwanicznymi.

Czyszczenie łyżek wyciskowych

Wycisk można usunąć z łyżki przy użyciu łyżki zakončonego narzędziem. Kąpiel w benzynie lub w uniwersalnym rozpuszczalniku dostępnym na rynku spowoduje rozpuszczenie warstwy kleju Coltène®. Tego rodzaju rozpuszczalniki mogą być stosowane jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. łyżki wyciskowe można czyścić i odkażyć przy użyciu standardowej techniki.

Przechowywanie i okres przydatności do użycia

Materiał wyciskowy Speedex putty może być używany zgodnie z przeznaczeniem co najmniej do daty ważności podanej na opakowaniach, o ile jest przechowywany w szczelnie zamkniętych tubkach w temperaturze 15–23 °C / 59–73 °F i w pomieszczeniu o wilgotności względnej 50 %. Wyciski powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej; należy unikać ekspozycji na wysokie temperatury i działanie słońca.

Oznaczenia

Datę ważności i numer serii LOT podano na opakowaniu zewnętrznym i bezpośrednim.

Dane techniczne ISO 4823:2000

Pomiary wykonywano w pomieszczeniu o temperaturze 23 °C / 73 °F i wilgotności względnej 50 %.

Czas mieszania: 0:30 min
Czas wiązania w jamie ustnej: 3:00 min

Data sporządzenia instrukcji

04-2014

Produkt jest dostarczany wyłącznie stomatologom lub pracownikom stomatologicznym bądź na zamówienie stomatologów.

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com



Speedex putty

Определение:

Speedex putty - это стоматологический силиконовый слепочный материал.

Тип материала:

Полисилоксан- эластомер, способный на основе реакции конденсации образовывать сетчатую структуру, базисная слепочная масса высокой вязкости.

основная масса: светло- серая
универсальный активатор: зеленый
ISO 4823, тип 1, консистенция высокого
наполнения
ADA Spec. №19, тип 0, очень высокое
наполнение

Показания для применения:

- материал для базисного слепка при технике двухслойного слепка
- материал наружного слепка при технике двухфазного слепка
- материал для наружного слепка при технике снятия слепка с медным кольцом
- материал для контрольных моделей, в том числе и ортодонтических, прикусного ключа, слепка для выполнения защитных коронок после препаровки зубов.

Время при клиническом использовании (нормальная дозировка)



Противопоказания:

При общепринятом применении не выявлены.

Побочные действия:

Полисилоксаны отличаются очень хорошей биологической переносимостью. До настоящего момента не отмечалось каких-либо побочных реакций у пациентов и персонала клиник. Слепочные материалы предназначены для того, чтобы застывать в полости рта, образуя незластичный слепок. Предельное время нахождения материала в полости рта ограничивается удвоенным временем застывания. Несмотря на высокую резистентность материала к условиям в полости рта, необходимо контролировать, чтобы по окончанию работы в межзубном пространстве, в зубодесневой щели не оставалось материала. Области, где возможно застревание материала, необходимо защищать перед снятием слепка.

В случае попадания катализатора в глаза, необходимо их обильно промыть водой, после чего обратиться к врачу-офтальмологу. Универсальный активатор не опасен для тканей (не имеет маркировки в виде андреевского креста).

Слепочные ложки:

Стандартные жесткие слепочные ложки. Для усиления ретенции материала к слепочной ложке рекомендуется предварительное нанесение на ее поверхность тонкого слоя Coltene®- адгезива.

Дозировка



Speedex Putty достать из банки при помощи мерной ложки (избыток материала необходимо убрать). Материал из мерной ложки положить рав-

номерным слоем на ладонь. На массе отпечатать диаметр мерной ложки.



Выдавить количество Универсального Активатора равное диаметру мерной ложки из расчета на каждую мерную ложку массы.

Тубу с активатором закрыть сразу же после использования!



Допускается пере- и недодозировка:

В зависимости от пере- и недодозировки Универсального Активатора можно изменять время застывания материала в полости рта.

Время при клиническом использовании (при 30% передозировке Универсального Активатора)



При минимальном времени застывания материала в полости рта рабочее время достаточно для выполнения качественной работы.

Смешивание

Материал надо энергично перемешивать кончиками пальцев до исчезновения мраморности и получения однородного материала, минимум 30 сек. При использовании механических смешивающих приборов требуется строго придерживаться руководства по их применению.



При снятии слепка ложку с массой быстро (за 2-3 сек.) установить в требуемое положение, после чего в заданном положении удерживать ложку с материалом до полного застывания последнего. Материал застывает при комнатной температуре больше времени, чем в полости рта. Поэтому перед извлечением ложки с материалом из полости рта, проверяйте, застыл ли материал интраорально. Повышенная температура, активное смешивание, а также **передозировка Универсального Активатора ускоряют** застывание материала; пониженная температура и **уменьшенное количество Универсального Активатора замедляют** застывание материала.

Важно: для того, чтобы обеспечить соединение с корректирующим слоем и избежать расслоения, слепок перед внесением корректирующей массы требуется тщательно промыть и высушить.

При использовании перекиси водорода в качестве дезинфицирующего средства, слепок, во избежание образования пор, требуется хорошо промыть в проточной воде.

Дезинфекция

После извлечения слепка из полости рта его надо промыть проточной водой. Заключительная дезинфекция происходит минимум в течение 30 мин. в жидких дезинфекционных растворах, таких как 2% кислый глутаральдегид, 0,5-1% гипохлорит на-

трия, 0,1-1,5% йодид провидона (галогенированный фенол) или 0,13% нейтральный глутаральдегид не влияют на поверхность и не вызывают искажений слепка. Акриловые ложки следует защищать от водной абсорбции.

Изготовление моделей

В идеале слепок должен быть отлит в промежуток между 30 минутами и 72 часами после извлечения его из полости рта. Краткое промывание слепка в моющем растворе и последующее его тщательное ополаскивание в чистой теплой воде уменьшает поверхностное напряжение и облегчает процесс выполнения модели. Можно использовать все соответствующие нормам материалы для изготовления стоматологических моделей, такие как гипс (напр., Fuji-rock, Vel-Mix), эпоксидная смола или полиуретан.

Гальванизация

Слепки можно гальванизировать в обычным методом в медных или серебряных ваннах.

Очистка слепочных ложек

Застывший материал может быть удален тупым инструментом. При погружении в универсальный растворитель или легкий бензин, Coltene® Adhesive растворяется. Растворителями следует пользоваться только в хорошо проветриваемых помещениях. Ложки можно очистить и дезинфицировать обычным способом.

Хранение

Speedex putty соответствует своим характеристикам как минимум до момента истечения срока годности, указанного на материале, если упаковка плотно закрыта, при температуре 15-23°C и относительной влажности 50%. Слепки можно хранить при комнатной температуре. Избегать воздействия высоких температур и солнечного света.

Маркировка

Срок годности (ГГМ) и номер партии LOT указаны на упаковке.

Технические данные по ISO 4823:1992

Измерения проводились при комнатной температуре 23 °C / 74 °F и относительной влажности 50%.

время смешивания: 0:30 мин.

время застывания: 3:00 мин.

Дата инструкции

08-2008, дата актуализации 04-2014

Предназначен только для профессионального применения в стоматологических клиниках и лабораториях дипломированными специалистами.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08554 от 27 декабря 2010

Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altsttten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com



ИМ05

COLTENE

